

2022 LANKOFUGEANT

WATERDICHTING EN BESCHERMING



+ DE "PLUSPUNTEN" VAN HET PRODUCT

- Tot 90%* minder stof
- Rechtstreeks aan te brengen op blokken
- Binnen/buiten
- Uitstekende toepassingskwaliteit
- Bijzonder goede hechting op beton
- In overeenstemming met de NF EN 1504-2-norm.

+ DE "PLUSPUNTEN" DUURZAME ONTWIKKELING

- Beperkte stofafgave



*Informatie over de emissieniveaus van vluchtige stoffen aan de binnenlucht, die een risico op inaderingstoxiciteit opleveren, op een schaal van A+ (erg lage emissies) tot C (hoge emissies).

▼ DUNNE WATERDICHTINGSMORTEL Rechtstreeks aan te brengen op blokken

EIGENSCHAPPEN

Hydraulische waterafstotende mortel op basis van speciale cement, minerale vulstoffen en hulpstoffen.

TOEPASSINGEN

Waterdichting binnen en buiten van metselwerk en beton onder de grond of in open lucht:

- Tuinhuisondergronden
- Keldermuren

Funderingen van gebouwen

De werken moeten voldoen aan de toepasselijke teksten.

KENMERKEN

- **Kleur:** grijs
- **Dichtheid uitgehard product:** 1,7
- **Granulometrie:** 0 - 0,5 mm
- **pH:** 12
- **Levensduur:** ongeveer 3 uur bij +20°C
- **Druksterkte (MPa):** 2 MPa (waterkolom 200 m)
- **Tegendruksterkte (MPa):** 0,3 MPa (waterkolom 30 m)
- **Hechting bij afbreekproeven:** > 0,8 MPa (EN 1542)
- **Dampdoorlatendheid:** Klasse I: Sd < 5 m (EN ISO 7783-2)
- **Capillaire absorptie en waterdoorlatendheid:** W < 0,1 kg/m² h^{0,5} (EN 1062-3)

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding van de ondergrond

- De ondergrond moet schoon en gezond zijn en vrij zijn van vet en stof. Verwijder broze delen.
- Egaliseer keiasten en zones met blaasvorming, en vul barsten en holle voegen (de verticale voegen van de blokken) op.
- Maak groeven in de binnenhoeken (aansluiting vloer/muur, muur/muur, muur/vloerplaat).
- Bevochtig de ondergrond overvloedig, bij voorkeur enkele uren voor het aanbrengen.

Vorbereiding van het product

- Meng 25 kg product met 5,5 à 6,5 liter leidingwater (houd u aan de waterdosering).
- Mechanisch mengen tot er een smeuge, homogene pasta ontstaat.
- Op uitgevlakt beton of een gladde ondergrond dient u het mengsel aan te maken met: 1 l 751 LANKOLATEX +5 l water voor 25 kg de 2022 LANKOFUGEANT.
- Laat het mengsel ongeveer 5 min rusten voor het aanbrengen.

Toepassing van het product

- Breng het product in minimaal 2 kruiselinge lagen aan met een halfharde borstel, een kokosbezem of een plakspaan.
- Wacht 8 à 24 uur voor u de 2^e laag aanbrengt.
- Bevochtig de 1^e laag voordat u de 2^e aanbrengt.
- Reinig het gereedschap zo snel mogelijk na gebruik met water.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK

- De uiterste gebruikstemperatuur ligt tussen +5°C en +35°C.
- Breng het product niet buiten in volle zon of op een te warme ondergrond aan.
- Actieve scheuren moeten speciaal behandeld worden.
- Enkel rechtstreeks aan te brengen op blokken bij muren van categorie 2 en 3 (garages, verwarmingskelders, kelders).
- Minimale dikte van de laag na het drogen: 2 mm.
- Verwijder grondig al het stof voordat u het product bedekt met verf.
- Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

2022 LANKOFUGEANT - Prestatieverklaring nr. 395321	
ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drongen 0 826 08 68 78* *0,15 ETT C/min	
EN 1504-2:2005 Oppervlaktebeschermend middel - Bedekking (C) - Vochtregelend (2.2) - en weerstandsverhogend (8.2)	
Hechting bij afbreekproef:	≥ 1 N/mm ²
Dampdoorlatendheid:	Klasse I S _d < 5 m
Capillaire absorptie en waterdoorlatendheid:	W < 0,1 kg/m ² ·h ^{0,5}
Gevaarlijke stoffen:	Conform 5.3
Brandreactie:	Euroklasse F
Aangemelde instantie: 0333	

VERBRUIK

- 3 à 2 kg/m² voor 2 lagen.

VERPAKKING

- Zak van 25 kg.

HOUDBAARHEID

12 maanden na fabricagedatum in de oorspronkelijke, ongeopende verpakking, te beschermen tegen vocht en vorst.

WAARBORG

- Beroepsaansprakelijkheid van de fabrikant.

REFERENTIEDOCUMENTEN

- CE-prestatieverklaring.

TECHNISCHE BIJSTAND: De maatschappij ParexGroup S.A. helpt en informeert ondernemingen die daarom verzoeken voor het starten van een werf, om te verduidelijken welke specifieke voorschriften gelden voor de verwerking van het product (of de werkwijze). Deze bijstand zal geen verband houden met het ontwerp van het werk, noch met de aanleg van de ondergronden, noch met een controle van de voorschriften voor het aanbrengen.

Technische documentatie 2015 - Dit gegevensblad heeft als doel informatie te verstrekken over de producteigenschappen. De hierin opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. De gebruiker moet informatie inwinnen over de aanpassing van het product voor het gewenste gebruik en nagaan of dit blad niet vervangen werd door een meer recente uitgave - Bijwerking beschikbaar op www.parexlanko.be. Deze technische fiche is een vertaling, enkel de originele Franstalige technische fiche is bindend.

ParexGroup N.V. / Industriepark 18 - 9031 Drongen

Tel (32) 09/281.07.77 - Fax (32) 09/281.08.88

PAREXLANKO